



AMF THERMATEX® Antaris C



- Dosky AMF THERMATEX® Antaris C sú vyrobené z novej generácie biologicky rozpustnej minerálnej vlny, hliny a škrobu a ponúkajú vynikajúcu požiaru odolnosť. Hladký biely laminátový povrch poskytuje dobrú úroveň zvukovej pohltivosti pre akustické pohodlie.
- Dobrá zvuková pohltivosť ($0.70 \alpha_w$)
- Vysoká odrazivosť svetla (86%)
- ISO 5
- Ideálne pre maloobchod, kancelárie a konferenčné miestnosti, technické miestnosti alebo výrobné priestory



<div>Detail hrany</div> <div>Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie</div>	<div></div>	<div>Board</div> <div></div>	<div>Tegular 24</div> <div></div>	<div>Tegular 15</div> <div></div>														
<div>Hrúbka (mm)</div>	<div></div>	<div>13</div>	<div>13</div>	<div>13</div>														
<div>Rozmery (mm)</div> <div>Ďalšie formáty na vyžiadanie</div>	<div></div>	<div>600 x 600 1200 x 600</div>	<div>600 x 600</div>	<div>600 x 600</div>														
<div>Systém</div>	<div></div>	<div>Viditeľný rozoberateľný - Systém C</div>																
<div>Hmotnosť</div>	<div></div>	<div>3.0 kg / m²</div>																
<div>Farba</div>	<div></div>	<div>Biela</div>																
<div>Zvuková pohltivosť</div>	<div></div>	<div>EN ISO 354 $\alpha_w = 0.70$ podľa EN ISO 11654 - Class C<table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.60</td><td>0.75</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table><div>NRC = 0.70 podľa ASTM C 423</div></div>			Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.55	0.60	0.75	0.95	1.00
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.40	0.55	0.60	0.75	0.95	1.00												
<div>Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť</div>	<div></div>	<div>EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 30 \text{ dB}$ podľa EN ISO 717-1</div>																
<div>Nepriezvučnosť</div>	<div></div>	<div>EN ISO 10140-2 $R_w = 18 \text{ dB}$ podľa EN ISO 717-1</div>																
<div>Reakcia na oheň</div>	<div></div>	<div>Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1<div>RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ</div></div>																
<div>Odráž svetla</div>	<div></div>	<div>86%</div>																
<div>Súčiniteľ tepelnej vodivosti</div>	<div></div>	<div>$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ podľa EN 12667</div>																
<div>Odolnosť vlhkosti</div>	<div></div>	<div>90% RH</div>																
<div>Čisté priestory</div>	<div></div>	<div>ISO 5 podľa EN ISO 14644-1</div>																
<div>Kvalita vnútorného ovzdušia</div>	<div></div>	<div><div>A+</div></div>	<div><div>E1</div></div>	<div><div>IACG</div></div>														
<div>Čistiteľnosť</div>	<div></div>	<div></div>																
<div>Udržateľnosť</div>	<div></div>	<div><div>BIOSOLUBLE WOOL EN ISO 14021 43%</div></div>	<div><div>M1</div></div>	<div><div>www.blauer-engel.de/uz132</div></div>														

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.